



POLICE EQUIPMENT

info@rubicop.com

BRAGA ANTICORTE IGNÍFUGA



INFORME TÉCNICO

DYNEEMA 2

COMPOSICIÓN : POLIETILENO H.T. 43% POLIAMIDA 43% VIDRIO 14%

ANCHO PIEZA: 155 CMS

GRAMAJE 370 gr/ m2 - UNE-EN 12127:1998; pto 8.3

RESISTENCIA AL CORTE POR CUCHILLA: NIVEL 5 - EN 388:2016 punto 6.2

RESISTENCIA AL CORTE POR OBJETOS AFILADOS: NIVEL D (19,14N) - UNE-EN 13997:2000

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN NIVEL 2 EN 388:2016 punto 6.1

RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN NIVEL 3 - EN 388:2016 punto 6,5

TUBULAR F.R.

COMPOSICIÓN: MODACRÍLICO 55% ALGODÓN 45%

ANCHO PIEZA: 24,5 CMS

GRAMAJE: 180 gr/ m2 - UNE-EN 12127:1998; pto 8.3

SOLIDEZ AL LAVADO A 40°C: DEGRADACIÓN 5 DESCARGA 4 – 5 - UNE-EN ISO 105-C06:2010

SOLIDEZ A LA LUZ: ÍNDICE 4 - UNE-EN ISO 105-B02:2001 +A1:2002. METODO 2

SOLIDEZ A LA TRANSPIRACIÓN ALCALINA: DEGRADACIÓN 5 DESCARGA 4 – 5 - UNE-EN ISO 105-E04:2009 + ERRATUM:2009

SOLIDEZ A LA TRANSPIRACIÓN ÁCIDA: DEGRADACIÓN 5 DESCARGA 4 – 5 - UNE-EN ISO 105-E04:2009+ERRATUM:2009

SOLIDEZ AL FROTE: DESCARGA EN SECO 5 DESCARGA EN MOJADO 5 - UNE-EN ISO 105-X12:2003

PROPAGACIÓN LIMITADA DE LA LLAMA: NIVEL A1 UNE-EN ISO 11612:2010

CALOR CONVECTIVO: NIVEL B1 UNE-EN ISO 11612:2010

CALOR RADIANTE: NIVEL C1 UNE-EN ISO 11612:2010

FORMACIÓN DE PILLING: GRADO 5 (3.000 CICLOS) UNE-EN ISO 12945-2:2001

RESISTENCIA AL ESTALLIDO: 538,5 kPa UNE-EN ISO 13938-1:2000